

HRG200X

High Rigid Grinder

全自动高刚性双轴研磨机


加工时间短，无损伤加工

低成本

高精度

实现镜面加工





碳化硅 SIC

LT

可研磨材料

难加工材料，比如SIC, LT, LN

可加工尺寸

尺寸：直径3-8 英寸

应用实例

材料	尺寸	研磨厚度	加工时间
SIC	φ6 英寸	100 μm	2 min
LT	φ4 英寸	100 μm	1 min
LN	φ4 英寸	100 μm	1 min

规格



No	类别	HRG200X
		全自动高刚性双轴研磨机
1	设备尺寸和重量	尺寸: 1540(W) x 2050(D) x 2010(H) mm
		重量: 4500 kg
4	最大晶圆尺寸(mm)	200
5	磨轮直径(mm)	250
6	主轴转速(rpm)	Max. 3,600
7	工作台转速(rpm)	Max. 800
8	主轴功率(kW)	6.3
9	单片总厚度偏差: TTV(μm)	1
10	片与片厚度偏差: WTW(μm)	±1

ACCRETECH

<https://www.accretech.jp>

Japan / Head Office

Tokyo Seimitsu Co., Ltd.

Tel: +81(0)42-642-0381 Fax: +81(0)42-631-5234

North America

Accretech America Inc.

(Head Office) Tel: +1-214-459-1688 Fax: +1-214-459-1696

(Fremont Office) Tel: +1-510-344-5411 Fax: +1-510-344-5410

(Boise Office) Tel: +1-208-429-6500 Fax: +1-208-429-6555

(Head Office) Tel: +1-208-429-6500 Fax: +1-208-429-6555

Europe

Accretech (Europe) GmbH

(Head Office) Tel: +49(0)89-546788-0 Fax: +49(0)89-546788-10

Korea

Accretech Korea Co., Ltd.

(Head Office / Seongnam) Tel: +82(0)31-786-4000 Fax: +82(0)31-786-4090

Taiwan

Accretech Taiwan Co., Ltd.

Tel: +886(0)3-553-1300 Fax: +886(0)3-553-1319

Malaysia

Accretech (Malaysia) Sdn. Bhd.

(Head Office) Tel: +60(3)5632-7488 Fax: +60(3)5632-7489

(Penang Office) Tel: +60(4)6119-622

Singapore

Accretech (Singapore) Pte. Ltd.

Tel: +65-6341-6052 Fax: +65-6341-6054

Thailand

Accretech (Thailand) Co., Ltd.

(Semiconductor) Tel: +66(2)024-8735-6 Fax: +66(2)024-8737

Accretech Adamas (Thailand) Co., Ltd.

Tel: +66(2)119-5489 Fax: +66(2)119-5488

Vietnam

Accretech Vietnam Co., Ltd.

(Head Office / Hanoi) Tel: +84(24)3941-3309 Fax: +84(24)3941-3310

中国

Accretech (China) Co., Ltd.

(总部/上海) Tel: +86(0)21-3887-0801 Fax: +86(0)21-3887-0805

(北京事务所) Tel: +86(0)10-8447-7010 Fax: +86(0)10-8447-7010

(成都事务所) Tel: +86(0)28-8738-2279 Fax: +86(0)28-8738-2279

(深圳事务所) Tel: +86(0)755-2515-9842 Fax: +86(0)755-2515-7737

(大连事务所) (天津事务所) (厦门事务所)

(西安事务所) (南京事务所)

(合肥事务所) (无锡事务所)

(苏州事务所) (武汉事务所)